

MISE EN OEUVRE D'UN « RBX » OU « SOL COULE BETON COLORE »

SUPPORT

CARRELAGE

CHAPE MORTIER
RAGREAGE

CHAPE ANHYDRITE



PRIMAIRES

PRIMAIRE MULTI SUPPORTS

PRIMAIRE SUPPORT POREUX COUCHES A
REFUS (CONSO 5KG POUR 15M²)

PRIMAIRE SABLE MULTI-SUPPORT
1ERE COUCHE

PRIMAIRE SUPPORT POREUX COUCHES A
REFUS (CONSO 5KG POUR 15M²)



30MIN A 1H DE SECHAGE

24H DE SECHAGE

30 à 45mn DE SECHAGE

24H DE SECHAGE



PRIMAIRE SUPPORT POREUX 1 COUCHE TRES
TIREE

PRIMAIRE SABLE MULTI-SUPPORT
2 EME COUCHE

PRIMAIRE SUPPORT POREUX 1 COUCHE TRES
TIREE

1H A 4H DE SECHAGE

30 à 45mn DE SECHAGE

1H A 4H DE SECHAGE

APPLICATION BETON COULE

APPLICATION RBC OU SCBC 7MM A 10MM
SUIVANT EPAISSEUR DU JOINT

APPLICATION DU RBC OU SCBC 4MM A 10 MM

APPLICATION DU RBC OU SCBC 4MM A 10 MM

APPLICATION DU RBC OU SCBC 4MM A 10 MM



24H DE SECHAGE



PONCAGE



3 JOURS DE SECHAGE/DURCISSEMENT (à 20°) POUR LE SCBC ET 5 JOURS DE SECHAGE/DURCISSEMENT (à 20°) POUR LE RBX



PROTECTIONS

PROTECTIONS PHASE ACQUEUSE *
SYSTEME VERNIS MONOCOMPOSANT



7 JOURS DE SECHAGE AVANT REMISE DES MEUBLES

***EN CAS D'APPLICATION EN SALLES DE BAINS UTILISER
IMPREGNATEUR + PROTECTEUR INCOLORE SOLVANTE (CF FICHE TECHNIQUE ET DOCS FINITIONS) mais APRES 5 JOURS de séchage à 20°C**