

MISE EN OEUVRE D'UN « ENDUIT BETON COLORE »

SUPPORT

CARRELAGE	BA 13 PLAQUE DE PLATRE CARTONNEES	MELAMINE STRATIFIE BOIS (MEDIUM/CONTREPLAQUE MARINE/AGGLO HYDROFUGE)	MORTIER BETON CHAPE ANHYDRITE RAGREAGE	BETON CELLULAIRE CARREAUX DE PLATRE	DOUCHE VASQUE BAIGNOIRE	« Prêt à CARRELER » Idéalement utilisez notre gamme, mise au point en partenariat avec la société Lazer  (si autre marque*, prévoir une couche de mortier préalable)
-----------	-----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMAIRES

PRIMAIRE SABLE MULTI-SUPPORT	IMPRESSION ACRYLIQUE OU GLYCERO	PRIMAIRE SABLE MULTI-SUPPORT	PRIMAIRE SUPPORT POREUX ou MULTI-SUPPORT (sauf chape anhydryte)	PRIMAIRE SUPPORT POREUX	PRIMAIRE D'ETANCHEITE LIQUIDE	* si autre marque : COUCHE DE MORTIER + SECHAGE MINIMUM 1 SEMAINE, VOIR FABRICANT + PRIMAIRE ADAPTE
30mn à 45 mn SECHAGE selon primaire	24 H DE SECHAGE	1H à 4 H SECHAGE	30mn à 4 H SECHAGE selon primaire	1H à 4 H SECHAGE	24H A 48 H DE SECHAGE	

APPLICATION ENDUIT DE BETON COLORE

1 COUCHE DE PREPARATION D'EBC				1 COUCHE DE PREPARATION D'EBC	1 COUCHE DE PREPARATION D'EBC	Si 'Lazer' : 1 COUCHE DE PREPARATION D'EBC
24 H DE SECHAGE				24 H DE SECHAGE	24 H DE SECHAGE	24 H DE SECHAGE

2 COUCHES D'EBC SOIT « FRAIS DANS FRAIS » SOIT ESPACEES DE 24H

24H SECHAGE

PONCAGE

5 JOURS DE SECHAGE/DURCISSEMENT (à 20°)

PROTECTIONS

PROTECTIONS PHASE ACQUEUSES (selon projet)  
SYSTEME VERNIS MONO COMPOSANT AQUA

OU

PROTECTIONS PHASE SOLVANTEES (selon projet)  
SYSTEME PROTECTEUR INCOLORE SOLVANTE  
SYSTEME VERNIS BICOMPOSANT SOLVANTE

7 JOURS DE SECHAGE AVANT REMISE DES MEUBLES

2 A 4 JOURS DE SECHAGE AVANT REMISE DES MEUBLES